

## Technologický list

### CORREX DACHRINNENLACK CORLSO CORREX imitace mědi



#### POPIS PRODUKTU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Možnosti použití:</b> | ochranná krycí a dekorační barva z PVC na kovové a plastové podklady, imitující měď - pro barevné provedení pozinkovaných stavebních dílů, jako např. okapové žlaby, okapové roury, krycí plechy, mříže, atd.. Rovněž vhodná na hliník, železo, tvrzené PVC, beton a azbestocement. |
| <b>Vlastnosti:</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• odolná proti vlivům povětrnostních podmínek</li><li>• PVC barva s vynikající přídržností</li><li>• obsahuje rozpouštědla</li><li>• určena pro vnější použití</li></ul>                                                                      |
| <b>Barevný odstín:</b>   | stará měď                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stupeň lesku:</b>     | hedvábný mat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hustota:</b>          | 1,3 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pojivová báze:</b>    | vinylchloridový kopolymer                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obsah látek:</b>      | vinylchlorid-kopolymer, změkčovaadlo, bronzový a hliníkový prach, plnidla, pigmenty, aromatické uhlovodíky, glykol-éter;                                                                                                                                                            |

#### ZPRACOVÁNÍ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodný podklad:</b>         | musí být nosný, suchý, očištěný od volných částic, prachu, oleje a mastnoty. Nové zinkové a pozinkované díly odmastit a ošetřit přípravkem Zn Oxyd, nebo ředěným roztokem čpavku a lehce přebrousit. Železo důkladně očistit od rzi a natřít antikorozií základovou barvou.                                                                                                                                |
| <b>Způsob nanášení:</b>        | štětcem s přírodním vlasem, na větší plochy válečkem s jemným pórováním. Nástřik by měl provádět pouze profesionál (např. nástřik airless: velikost trysky 0,011 – 0,013 palců, tlak cca 160 barů, neředit).                                                                                                                                                                                               |
| <b>Postup nanášení:</b>        | Před upotřebením důkladně promíchat a nanést 2 neředěné vrstvy. Aplikovat v dostatečné vrstvě, nejlépe válečkem či nástřikem. Zejména při nátěru štětcem dbát na rovnoměrnou aplikaci, jinak riziko znatelných tahů. Zpracovávat jako metalické odstíny. Nátěr by měl vytvořit uzavřenou homogenní vrstvu bez kazů a prázdných míst. Jen tak lze dosáhnout dlouhodobě odolné a jisté ochrany proti korozi. |
| <b>Teplota při zpracování:</b> | min. +8°C jak okolního vzduchu, tak natírané plochy – během zpracování i během schnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Technologický list

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doba schnutí</b><br>při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: | <i>proti prachu:</i> cca 1 hod.<br><i>přetíratelný po:</i> cca 12 hod.<br><b>*Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týdny). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.</b> |
| <b>Vydatnost*:</b>                                             | cca 10 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě<br><b>*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ředění:</b>                                                 | materiál je připraven k přímému zpracování. Neředit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Čištění nástrojů:</b>                                       | pracovní nářadí umýt v důfa Terpentin-Ersatz nebo důfa Pinselreiniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.dufa.cz](http://www.dufa.cz).

### OSTATNÍ INFORMACE

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikosti balení:</b>                                      | 750 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skladování:</b>                                            | v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku</b> | Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Obaly obsahující zbytky barvy odevzdat ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Vysušené zbytky materiálu mohou být odstraněny v rámci komunálního odpadu.                                                                                      |
| <b>Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad</b>  | 0080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad. |
| <b>Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů</b>          | 150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly                                                                                                                                  |

## Technologický list

**Vhodné metody  
odstraňování látky nebo  
přípravku a znečištěných  
obalů**

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

18.. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz) , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,  
tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).