

Technologický list

EFFEKT-DESIGN STUCCO FINO GLANZFINISH EDLV leštící vosk



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Ochranný dodatečný nátěr na produkty Stucco fino , pro vnitřní použití. Zvyšuje ochranu povrchů proti zašpinění a vlhkosti.
Vlastnosti:	• vodní, pryskyřicí obohacená vosková emulze • ihned k použití • zvýrazňuje barevný odstín podkladu • s hlubokým účinkem • pro vnitřní použití
Barevný odstín:	mléčný
Stupeň lesku:	lesk (stupeň lesku je závislý na počtu vrstev a intenzitě leštění)
Hustota:	cca 1,1 g/cm ³
Pojivová báze:	vosková disperze
Obsah látek:	vinylacetátová disperze, vosková disperze, voda, aditiva
Možnosti tónování:	není určeno k tónování

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	Před prvním nátěrem Effekt-Design Stucco fino Glanzfinish musí být poslední vrstva Stucco fino proschlá min. 24 hod.
Způsob nanášení:	Nerezovým benátským hladítkem
Postup nanášení:	Effekt-Design Stucco fino Glanzfinish se nanáší benátským hladítkem křížem na podklad v dostatečné vrstvě. Přebývající materiál se ihned setře. Po krátkém schnutí se plocha vyleští měkkou tkaninou*. Pokud je požadován vysoký lesk, je potřeba nanést ještě další vrstvy, a to již pouze tkaninou*. Po důkladném proschnutí se pak povrch také vyleští ručně jemnou měkkou tkaninou*. Stupeň lesku a odolnost závisí na počtu nanesených vrstev. * použitá tkanina nesmí pouštět žádné chlupy ani žmolky
Teplota při zpracování:	Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního vzduchu pod +10°C.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>proschlý po:</i> cca 1 hod. <i>přetíratelný po:</i> cca 1 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.

Technologický list

Vydatnost*:	cca 10 m ² z jednoho balení *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	neředit
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	400 ml
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte obsah / obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	080199 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpady jinak blíže neurčené.
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČI TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly.
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

18.. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.