

### EFFEKT-DESIGN WANDLASUR METALLICA EDML metalická lazura



#### POPIS PRODUKTU

##### Možnosti použití:

Disperzní lazura s metalickým efektem do interiérů, použitelná po natónování systémem Meffert Color mix. Interiérová lazura se speciálními metalickými pigmenty pro zvláštní vzhled povrchových ploch s půvabem kovového vzhledu. Ideální pro dekorativní nátěry reprezentativních ploch, jako jsou např. nákupní centra, boutique, kancelářské budovy, banky, pojišťovny apod., či individuální designové řešení libovolných interiérů.

**Upozornění:** na jemně strukturovaných hladkých plochách nebo plochách s nepříznivým úhlem světla mohou při nerovnoměrné aplikaci vznikat šmouhy. Jako základní nátěr podkladu nejsou vhodné matné barvy.

##### Vlastnosti:

- vodou ředitelná
- nefalšovaný kovový vzhled
- vysoce odolná proti oděru
- paropropustná
- určena pro vnitřní použití

##### Barevný odstín:

29 barevných odstínů

##### Stupeň lesku:

střední lesk

##### Hustota:

cca 1,1 g/cm<sup>3</sup>

##### Pojivová báze:

vinyl-acetátová disperze

##### Pigmentová báze:

hliníkový prášek

##### Možnosti tónování:

do 29 odstínů pomocí systému Meffert Color mix

#### ZPRACOVÁNÍ

##### Podklad:

musí být čistý, nosný, suchý, zbavený všech nečistot a volných částic. Nedržící poklady důkladně odstranit a plochy očistit. Ideální na hrubé a strukturované podklady.

**POZOR:** hliníkové pigmenty reagují spolu s vlhkostí na kyselé složky v podkladu, a proto může dojít k nežádoucímu zabarvení podkladu. Doporučujeme kvalitní izolační nátěr podkladu!!

##### Způsob nanášení:

štetkou nebo válečkem se středním vlasem, příp. nástřikem

## Technologický list

### Postup nanášení:

podklad nejprve natřeme **důfa Seidenlatex MIX M424**, natónovaný do podobného odstínu, jako metalický nátěr (viz tabulka níže), který před použitím důkladně promícháme. Poté provedeme štětkou nebo válečkem se středním vlasem 1-2 neředitelné nátěry **Effect-Design Wandlasur Metallica**. Je třeba dbát na rovnoměrné nanášení. Na hladké podklady doporučujeme k docílení velmi atraktivního vzhledu použít na závěr oválnou štětku k uhlazení.

### Přiřazení barevného odstínu podkladu ze vzorníku FARBE ERLEBEN k metalickému odstínu:

| metalický odstín | odstín podkladu* | metalický odstín | odstín podkladu* | metalický odstín | odstín podkladu* |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MET 001          | 776              | MET 011          | 717              | MET 021          | 770              |
| MET 002          | 857              | MET 012          | 652              | MET 022          | 876              |
| MET 003          | 855              | MET 013          | 663              | MET 023          | 776              |
| MET 004          | 806              | MET 014          | 621              | MET 024          | 753              |
| MET 005          | 190              | MET 015          | 381              | MET 025          | 736              |
| MET 006          | 189              | MET 016          | 313              | MET 026          | 201              |
| MET 007          | 605              | MET 017          | 104              | MET 027          | 194              |
| MET 008          | 610              | MET 018          | 115              | MET 028          | 778              |
| MET 009          | 703              | MET 019          | 111              | MET 029          | 341              |
| MET 010          | 722              | MET 020          | 159              | MET 030          | 794              |

\*vzorník FARBE ERLEBEN

### Teplota při zpracování:

Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního vzduchu pod +5°C.

### Doba schnutí

při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu\*:

*důkladně proschlý:* cca po 4 dnech

\*Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.

### Vydatnost\*:

cca 10 m<sup>2</sup> z 1 l v jedné vrstvě, dle techniky zpracování

\*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

### Ředění:

neředit

### Čištění nástrojů:

ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na [www.dufa.cz](http://www.dufa.cz).

## OSTATNÍ INFORMACE

### Velikosti balení:

1 l – 2,5 l

### Skladování:

v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

## Technologický list

**Nebezpečí spojená s  
odstraňováním látky  
nebo přípravku**

**Způsob likvidace odpadů  
či zbytků produktu jako  
odpad**

**Způsob likvidace odpadů  
či znečištěných obalů**

**Vhodné metody  
odstraňování látky nebo  
přípravku a znečištěných  
obalů**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.

080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

18.. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).