

Technologický list

EFFEKT-DESIGN WISCHSTRUKTURPUTZ EDOJ strukturální omítka



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Interiérová vodou ředitelná syntetická omítkovina* pro vytvoření strukturovaného podkladu pod lazurovací nátěry Effekt-Design ve stylu „středomoří“. *Poznámka: Nejedná se o výrobek dle ČSN EN 15824 (72 2402) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy.
Vlastnosti:	• ředitelná vodou • elastická • paropropustná • bez zápachu • lehce zpracovatelná • určena pro vnitřní použití
Zrnitost:	Jemná (fein) nebo hrubá (grob)
Barevný odstín:	bílý
Hustota:	cca 1,64 g/cm ³
Pojivová báze:	akrylátová disperze
Obsah látek:	akrylátová disperze, minerální plniva, pomocné filmotvorné prostředky, aditiva; konzervant Methyl-a Benzyl-Isothiazolinon. Může vyvolat alergické reakce.
Možnosti tónování:	systémem Meffert Color MIX

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	musí být čistý, nosný, suchý, zbavený všech nečistot a volných částic. Křehké nátěry beze zbytku odstranit. Opravená místa, savé a zkřídovatělé podklady penetrovat düfa Tiefgrund LF D314 . Nestejnoměrně barevné podklady a místa, vyspravená stěrkou, doporučujeme přetřít bílou barvou.
Způsob nanášení:	válečkem s chlupem, hladítkem, nebo stěrkou
Postup nanášení:	Effekt-Design Wisch-Strukturputz nanášíme válečkem s chlupem nebo stěrkou. Ještě do mokrého materiálu pak vytvářet požadovanou strukturu. Navazující plochy by měly být zpracovávány bez přerušení. Před následnou aplikací lazuru musí být vrstva zcela proschlá.
Teplota při zpracování:	Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního vzduchu pod + 5°

Technologický list

Doba schnutí	<i>na dotyk:</i> po cca 4 hod. <i>suchá:</i> po cca 10 hod. <i>další zpracování:</i> po cca 24 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.
při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	
Vydatnost*:	cca 15 m ² z jednoho balení *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	neředit
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5 litrů
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	170904 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST); Ostatní stavební a demoliční odpady; Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod položkami 170901, 170902 a 170903.
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdňené obaly mohou být předány k recyklaci. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

18.. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.