



Technologický list

düfa KLARLACK BLN bezaromátový lak na nábytek



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	profesionální ochranný lak z umělých pryskyřic na vysoce kvalitní lakování dřevěného nábytku, stolů, židlí, apod..
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">• obsahuje rozpouštědla, bez aromátů• extrémně odolný proti poškrábání• odolný proti nárazu a úderu• dobře roztíratelný• pro vysoce kvalitní lakování• určen pro vnitřní i vnější použití
Barevný odstín:	transparentní
Stupeň lesku:	hedvábný lesk
Hustota:	cca 1 g/cm ³
Pojivová báze:	speciální alkydová pryskyřice

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty a všech starých nátěrů, nečistot, mechů, plísní, olejů, vosků apod. Zvětralé a zešedlé dřevo očistit až na zdravé dřevo, volné částice beze zbytku odstranit. Tropická a tvrdá dřeva důkladně očistit produktem düfa Nitro-Universalverdünner a nechat odvětrat. Zbytková vlhkost masivních kusů dřeva nesmí přesáhnout 13 obj. %.
Způsob nanášení:	štetcem z přírodních vláken, válečkem nebo nástřikem airless
Postup nanášení:	Dřevěné plochy, které budou namáhány vlhkostí, je nutné impregnovat 1x nátěrem düfa Holzgrund a následně opatřit min. 1-2 nátěry düfa KLARLACK . Při nátěru exteriérových ploch je nutné povrch nejprve barevně ošetřit (např. barevnou lazurou) a teprve poté nanášet düfa KLARLACK . Před upotřebením důkladně promíchat. Neaplikovat příliš silné vrstvy v jednom nátěru.
Teplota při zpracování:	min. +5°C

Technologický list

Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suchý proti prachu po:</i> cca 4 hod. <i>možno přetírat po:</i> cca 24 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týdny). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.
Ředění:	materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.
Čištění nástrojů:	pracovní nářadí umýt v düfa Terpentin-Ersatz nebo düfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	750 ml
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Obaly obsahující zbytky barvy odevzdat ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Vysušené zbytky materiálu mohou být odstraněny v rámci komunálního odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	0080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad.
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly



Technologický list

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

26. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.