

Technologický list

düfa HARMONIEWEISS

Harmonieweiss



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Vysoce kryvá interiérová disperzní barva na bázi silikátů pro zdravé klima v místnostech. Je vhodná i pro alergiky-bez obsahu alergizujících látek, konzervantů, apod..
Vlastnosti:	• vysoce paropropustná • odolnost proti oděru dle DIN 13 300: třída 3 • kryvost dle DIN 13 300: třída 2 • reguluje vlhkost • omezuje vznik plísní • neobsahuje změkčovadla a konzervační látky • ozdravuje vzduch v místnostech • určena pro vnitřní použití
Stupeň lesku:	mat
Barevný odstín:	bílý
Hustota:	1,58 g/cm ³
Pigmentová báze:	titandioxid
Pojivová báze:	draselné vodní sklo modifikované speciální polymerovou disperzí
Obsah látek:	draselné vodní sklo, akrylátová disperze, titandioxid, minerální plniva, voda, aditiva
Možnosti tónování:	Standardně pomocí tónovacího systému Meffert Color Mix. Lze i pomocí silikátových tónovacích barev.
Upozornění:	Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Určeno na obvyklé interiérové podklady – omítka, beton, papírové a dřevité tapety, sádkarton. Podklad musí být suchý (max. 6 obj.%), pevný a zbavený všech nečistot.
Způsob nanášení:	štetkou, válečkem, nástřikem i metodou airless (úhel nástřiku 40-80°, velikost trysky 0,026-0,031 palců; tlak cca 160 - 180 barů)

Technologický list

Postup nanášení:	Před použitím důkladně promíchat. Normálně stačí jeden důkladný rovnoměrný nátěr, u silně a nerovnoměrně savých podkladů provést první nátěr, zředěný s max. 10% vody, druhý nátěr neředit.
Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnost přetírat po:</i> cca 4 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 7 m ² /l v jedné vrstvě. *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou, max. do 10%
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

Prvky značení dle ustanovení(EG) č. 1272/2008 (CLP):

Bezpečnostní pokyny P-věty:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
Zvláštní předpisy:	EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
Hodnoty VOC:	Max. obsah VOC (ES): 0 hmot. % Max. obsah VOC: 0 hmot. % Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890-1/2): 0,0 g/l
První pomoc:	<i>při vdechnutí výparů:</i> zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple <i>při styku s kůží:</i> důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit repačním krémem, nepoužívat ředidlo <i>při vniknutí do oka:</i> vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. <i>při náhodném požití:</i> důkladně vypláchnout ústa, nevyvolávat zvracení. Konzultovat s lékařem. Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.

Technologický list

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5,0 l - 10,0 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Zařazení odpadů:	kód 080112 - odpadové barvy a laky jiné než uvedené v 080111 při dodržování místních předpisů kód 150102 – obaly z plastu
Likvidace obalů:	Obaly se zbytky nevysušeného materiálu odevzdat na příslušná sběrná místa a likvidovat jako látka samotná. Prázdné, řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

1.6.2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy a ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek v objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.