

Technologický list

düfa MALÍŘSKÝ NÁTĚR P100 disperzní interiérový nátěr



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Disperzní malířská barva pro vnitřní použití. Bělost >86% (MgO=100%). Pro dobře kryjící, běžně zatěžované nátěry vnitřních omítek, sádkokartonů, tapet, stavebních desek a dalších materiálů.
Vlastnosti:	• vysoce paropropustná • vhodná i na sanační omítky • snadno zpracovatelná • určena pro vnitřní použití
Barevný odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	1,57 g/cm ³
Pigmentová báze:	titandioxid a přírodní plniva
Pojivová báze:	polymerová disperze
Obsah látek:	polymerová disperze, bílé pigmenty, uhličitán vápenitý, voda, aditiva a konzervační látky
Možnosti tónování:	tónovacími barvami D230, P700
Upozornění:	K výrobě produktu se používá přírodních plnidel a granulátů, což může ovlivnit kolísání barevných tónů. Proto je třeba pracovat na uzavřených plochách pouze s materiálem stejné šarže. V případě použití více šarží je doporučujeme předem vzájemně smíchat. Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Tuto barvu lze použít na všech nosných podkladech. Omítky musí být vyztřelé, bez volných nečistot. U kritických podkladů, jako jsou např. křihové nátěry, je třeba podkladový nátěr zcela odstranit. Podklad musí být suchý (max. 6 obj. %). Omítku penetrovat penetracemi düfa, např. D313, D314, KOM3, sádkokarton penetrací D314.
Způsob nanášení:	štetkou, válečkem, nástřikem i metodou airless

Technologický list

Postup nanášení:	Na zpenetrovaný podklad nanést 1 – 2 nátěry, možno ředit do 20% vodou. V případě nástřiku doporučujeme přečzení barvy před aplikací. Během zasychání může dojít vlivem provlhčení k dočasnému snížení kryvosti předcházejících nátěrů. Plná kryvost nátěru se projeví až po jeho plném proschnutí – nenanášejte za mokra zbytečně silnou vrstvu barvy!
Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	možnost přetírat po: 12 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	6 - 9 m ² /l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	7,5 kg – 15,0 kg – 40,0 kg
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Metody nakládání s odpady:	Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařízení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

3. 6. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.