

Technologický list

PREMIUM COLOR ROST EFFEKT PCRE

Kreativní set pro imitaci zkorodovaných povrchů



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Interiérová imitace koroze napadených povrchů, na vodouředitelné akrylátové bázi. Speciálně vyvinutá, vysoce atraktivní a snadno aplikovatelná kreativní sada dvou odstínů s metalickým efektem.

Vlastnosti:

- vodou ředitelný
- bez zápachu
- nepoškozuje životní prostředí
- neobsahuje ředidla
- rychle zasychá
- obsahuje kovové metalické pigmentové částice, které spolu s vlastními odstíny složek vytváří vysoce efektní, patinované povrchy
- po zaschnutí je povrch hladký
- určeno pro vnitřní použití

Barevný odstín:

dvě složky: Rost Effekt Orange a Rost Effekt Braun

Stupeň lesku:

dle DIN EN 13300: hedvábně lesklý

Hustota:

cca 1,0 g/cm³

Pojivová báze:

polyvinylacetátová disperze

Obsah látek:

polyvinylacetátová disperze, metalické pigmenty, pigmenty, plniva, aditiva; konzervant Methyl-a Benzyl-Isothiazolinon. Může vyvolat alergické reakce.

Možnosti tónování:

není určeno k tónování

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

musí být čistý, nosný, suchý. Jako podklad nejsou vhodné různobarevné, kontrastní původní nátěry. Pro optimální možnost zpracování a snadné získání požadovaného efektu doporučujeme podklad podetřít, nejlépe polomatným latexovým nátěrem düfa, snižujícím savost – např. Seidenlatex D424. Tento nátěr je možné natónovat do šedého, nebo oranžového odstínu.

Způsob nanášení:

širokým plochým štětcem

Technologický list

Postup nanášení:	Podklad upravit nátěrem (bílým, nebo barevným) a nechat 12 hod. proschnout. Nejprve nanášet oranžovou složku a před jejím zaschnutím současně (za mokra), nepravidelně lokálně nanášet hnědý odstín. Rovnoměrně pokryt aplikovanou plochu formou vytváření nepravidelně členitých a barevných ploch formou částečného vtírání jednoho odstínu do druhého. Upozornění: výsledek aplikace je silně závislý na zručnosti aplikátora a jeho vizuálním záměru. Doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet na malé ploše k získání potřebných zkušeností s aplikací. Na větších plochách je vhodné aplikaci provádět s využitím více pracovníků, aby nedocházelo k aplikaci do již zaschlých ploch.
Teplota při zpracování:	Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního vzduchu pod + 8°C.
Doba schnutí při +20°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu*:	přetiratelne po cca 4-6 hod., plně proschlé po cca 8 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 12 m ² z jednoho balení *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	neředit
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikost balení:	1,2 l (set 2x 0,6 l ve dvou odstínech)
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Technologický list

**Nebezpečí spojená s
odstraňováním látky nebo
přípravku
Vhodné metody
odstraňování látky nebo
přípravku a znečištěných
obalů**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci
Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

10. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.