

Technologický list

düfa HEIZKÖRPERLACK LUT Bezaromátový email na topná tělesa



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	bílá barva se zvýšenou odolností vůči teplu a žloutnutí, pro vnitřní použití, k natírání teplovodního topení, odolnost do 120°C
Vlastnosti:	• vysoká krycí schopnost • zvýšená odolnost proti žloutnutí • k natírání vodou vytápěných topných těles až do 120°C • přilnavost, elasticita a odolnost proti nárazu splňující požadavky příslušných norem • určen pro vnitřní použití
Barevný odstín:	bílý
Stupeň lesku:	vysoký lesk
Hustota:	cca 1,14 g/cm ³
Pojivová báze:	alkydová pryskyřice

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	staré neodržící nátěry dokonale odstranit. Držíací nátěry očistit, příp. odmastit a přebrousit. Odstranit případnou rez, měděné podklady lehce zdrsňit a odmastit, ošetřit antikoročním nátěrem s odolností proti zvýšeným teplotám (düfa Allgrund)
Způsob nanášení:	štětcem, válečkem nebo nástřikem
Postup nanášení:	Na renovační nátěry (přetření) obvykle stačí 1 nátěr; nátěry nových těles topení obvykle 1x antikorozní základ düfa Rostschutzgrund nebo düfa Allgrund, nejlépe v bílém odstínu + 2x düfa Heizkörperlack. Aplikace se provádí na chladný podklad, po 1 - 2 hod je možné pomalu začít topná tělesa zahřívat, čímž se dosáhne nejlepší odolnosti proti žloutnutí. Při natírání - neředit! <u>Upozornění:</u> při přetírání jiných, než uvedených nátěrů, nelze vyloučit plošné, nebo lokální barevné změny finálního nátěru způsobené migrací barvicích látek z těchto starých nátěrů.

Technologický list

Teplota při zpracování:	+ 15 až +20°C
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suchý proti prachu po:</i> cca 2 hod. <i>možno přetírat po:</i> cca 24 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týdny). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.
Vydatnost*:	cca 13 m ² /l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.
Ředění:	materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.
Čištění nástrojů:	düfa Terpentin-Ersatz nebo düfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	750 ml – 2,5 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Obaly obsahující zbytky barvy odevzdat ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Vysušené zbytky materiálu mohou být odstraněny v rámci komunálního odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	0080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad.
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly

Technologický list

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

24. 3. 2023

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.