


Technologický list

düfa PREMIUM WETTERSCHUTZFARBE AUB

Akrylátová univerzální barva



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Vysoce kryjící vodou ředitelná barva na dřevo, i jiné povrchy (zdívo, omítky, pozink, přetíratelné PVC atd.); pro dekorativní nátěry – na všechny nosné rozměrově stálé i nestálé dřevěné stavební díly, jako např. dřevěné domy, obložení, podbití střech apod. V souladu s EN 71.3 určeno i na nátěry dětských hraček. Barva není určena na nátěr pochozích ploch.

Vlastnosti:

- vodou ředitelná barva, bez zápachu
- dlouhodobá elastická ochrana
- vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
- vytváří ušlechtilý povrch
- reguluje obsah vlhkosti
- určena pro vnitřní i vnější použití

Barevný odstín:

Bílý. Další barevné odstíny možno připravit na pigmentovacích zařízeních Meffert Color Mix.

Upozornění: Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.

Stupeň lesku:

hedvábný lesk

Hustota:

1,2 g/cm³

Pojivová báze:

akrylátová disperze

Možnosti tónování:

Další barevné odstíny možno připravit na pigmentovacích zařízeních Meffert Color Mix.

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:

musí být čistý, pevný, savý, suchý (max. zbytková vlhkost u rozměrově stálého dřeva 15 obj. %, u rozměrově nestálého 18 obj. %), nosný, bez mastnoty. Dobře držící staré nátěry přebrousit, očistit od prachu, špíny a mastnoty. Ostré hrany zaoblit, vyvarovat se ploch umožňujících stání vody. Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic nebo olejů důkladně omýt **düfa Nitro-Universal-Verdünner** a nechat odvětrat. Kapky pryskyřice odstranit.

Technologický list

Základní nátěr:	Tlakově impregnované dřevo nechat před nátěrem düfa PREMIUM Wetterschutzfarbe min. 6 měsíců odvětrat venku. Zvětralé dřevo do exteriéru obrousit a naimpregnovat prostředkem düfa Premium Holzschutzgrund 3in1, dřevo v interiéru düfa Imprägniergrund. Dřevo do exteriéru, které je napadeno zamodráním, je třeba nejprve impregnovat základním nátěrem düfa Premium Holzschutzgrund 3in1, příp. düfa Holzgrund, případně jiným vhodným impregnačním prostředkem. Jako prevenci proti prosakování látek ze dřeva na povrch použít před nátěrem světlými odstíny základní nátěr düfa Holz-Isoliergrund. Ostatní druhy podkladů (např. zdivo, omítky, pozink, železo, atd.) natřít vhodným základním nátěrem.
Způsob nanášení:	speciálním štětcem na lazury nebo nástřikem
Postup nanášení:	neředěnou barvu nanášet dle intenzity zatížení povrchu obvykle ve 2-3 vrstvách. V případě aplikace štětcem musí být poslední tah při nátěru proveden po směru kresby dřeva. Dodržovat dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry. Při aplikaci nástřikem dodržovat pokyny výrobce stříkacího zařízení. • Z důvodu mnoha druhů podkladů doporučujeme nejprve provést zkušební nátěr. • na opticky navazujících plochách je nutné použití pouze materiál stejné výrobní šarže
Upozornění:	• u silně pórovitého listnatého dřeva, jako je např. dub, je nutno počítat s kratší dobou mezi renovačními nátěry. • dřevěné plochy je třeba pravidelně kontrolovat. K dosažení dlouhodobé trvanlivosti nátěru je potřeba min. 1x ročně odborně provést opravy poškozených míst.
Teplota při zpracování:	min. +7°C /objekt i vnější klima/
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suché na dotyk po:</i> cca 1 hod. <i>přetíratelný po:</i> cca 6 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týdny). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.
Vydatnost*:	cca 10 - 12 m²/l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	Materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit. K aplikaci nástřikem možno zředit čistou vodou na požadovanou viskozitu, max. ale s 10% vody.

Technologický list

Čištění nástrojů: | ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

GISCODE: BSW20

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	750 ml – 2,5 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpadu	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTIČÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

27. 3. 2025

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.