

Technologický list

MOZAIKOVÁ OMÍTKA MO



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Dekorační mozaiková kamínková omítka pro exteriérové i interiérové použití. Tvořena směsí barvených křemičitých písků v zrnitosti cca 1,6 mm. Pro plošné nebo místní dekorativní a ochranné úpravy omítek. V exteriérech není vhodná na vodorovné plochy bez zajištěného odtoku vody.
Vlastnosti:	• vodou ředitelná • mechanicky velmi odolná • elastická • paropropustná • určena pro vnitřní i vnější použití
Barevný odstín:	viz vzorník
Hustota:	1,84 g/cm ³
Pigmentová báze:	povrchově barvený křemičitý písek
Pojivová báze:	akrylátová disperze
Obsah látek:	akrylátová disperze, barvený křemičitý písek, voda, aditiva
Upozornění:	Materiál je tvořen směsí přírodních barvených písků – proto je nutné jednotlivé stavební celky provádět z jedné výrobní šarže, případně více šarží smíchat k dosažení rovnoměrného výsledného odstínu.

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Podklad musí být čistý, nosný, suchý (max. 4,5 obj.% vlhkosti) a odmaštěný, zbavený biotického napadení a opatřený penetrací. Nerovnosti v podkladu zarovnat vnější stěrkovou hmotou. Určeno na vyzrálé omítky, beton či stěrkové hmoty, sádkokartonové desky, tvrzené vlákninové a azbestocementové desky. Vhodnost ostatních podkladů konzultujte s technikou naší firmy.
Příprava podkladu:	Před nanášením omítky musí být podklad ošetřen penetrací Putzgrundierfarbe DT324, nebo Putzgrund P823, probarvenou do cca stejného barevného odstínu, jako aplikovaná omítka. Nesoudržné a silně savé podklady předem ošetřit hloubkovou penetrací, např. düfa D314 nebo D315.
Způsob nanášení:	nerezovým hladítkem

Technologický list

Postup nanášení:	Obsah kbelíku důkladně promíchat <u>pomaloběžným</u> míchadlem až ke dnu /nešlehat/. Ředění max. do 2% vodou. Nerezovým hladítkem produkt nejdříve nanést na podklad, pracovat přitom odspodu nahoru, až se dosáhne vrstvy o tloušťce velikosti zrna, tj cca 1,6-2 mm. Ihned, nebo nejpozději do 10 min. /podle teploty/ povrch opět nerezovým hladítkem vyhladit. Nezpracovávat na přímém slunci, za mlhy, deště, nebo silném větru. Jednotlivé stavební plochy (stěny, sokly, atd.) nutno zpracovat bez přerušení a napojování, do "živého" materiálu. Mléčný zákal mizí se zasycháním materiálu. V případě dlouhodobého provlhnutí se může tento zákal znovu objevit i v pozdější době.
Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí. Nezpracovávat na přímém slunci
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>odolnost proti dešti:</i> cca po 24 hod. <i>vyzvržené po:</i> 1 - 3 dnech <i>*Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.</i>
Spotřeba*:	cca 4,0 – 4,5 kg/m ² <i>*Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.</i>
Ředění:	vodou
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	25 kg
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Technologický list

**Metody nakládání
s odpady:**

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Kód druhu odpadu:

080112 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11

Kód druhu odpadu pro obal:

150102 Plastové obaly

23.9.2025

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.