

Technologický list

düfa VINTAGE-FINISH PV

patinovací vosk



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

k finální úpravě nátěru **düfa Kreidefarbe** a zvýšení jeho odolnosti. Přírodní vosk k zintenzivnění barevných odstínů **düfa Kreidefarbe**. Vynikající ochrana zvyšující odolnost proti vlhkosti a oděru.

Vlastnosti:

- odpuzuje vodu
- z přírodních vosků

Barevný odstín:

bezbarvý

Hustota:

0,82 g/m³

Obsah látek:

izoalifáty, kombinace přírodních vosků - candelilla vosk, karnaubský vosk, montanový vosk, mikrovosk, včelí vosk

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:

podklad musí být čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všech nečistot a volných částic (vosk, plísň, mechy, pryskyřice apod.)

Způsob nanášení:

hadrem

Postup nanášení:

vtírá se hadrem, který nepouští chlupy, do povrchu dřeva. Přebývajícím voskem setřít.

Teplota při zpracování:

min. +8°C objektu i okolí, při zpracování i během schnutí

Doba schnutí

při +20°C a 60% rel. vlhkosti
vzduchu*:

povrch suchý po: cca 2 hod.

***Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití (např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů) je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem (řádově týden). Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.**

Spotřeba*:

cca 35 ml/m²

***Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.**

Ředění:

materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.

Čištění nástrojů:

ihned po použití produkty **düfa Nitro-Universalverdünnung**, nebo **düfa Pinselreiniger**.

Technologický list

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	0,075 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Nesmí se likvidovat s domovním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	080111 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky; nebezpečný odpad
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150104 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Kovové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Likvidace obsahu/nádoby v souladu s místními předpisy.

21. 1. 2022

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.